

رنگ ترافیک

سری R71

شرح محصول

این محصول بر پایه رزین اکریلیک ترموپلاست بوده و دارای چسبندگی فوق العاده بر روی سطوح مختلفی همچون آسفالت، سیمان و بتون می باشد. این رنگ دارای زمان خشک شدن کوتاهی بوده و پس از خشک شدن، سطحی یکنواخت ایجاد می نماید. همچنین به دلیل دارا بودن مقاومت بسیار خوب در برابر سایش و شرایط محیطی، جهت خط کشی معابر با پوشش آسفالت داخل و خارج شهر، پارکینگها و معابر پر تردد عابر پیاده مناسب می باشد.

ویژگی ها

- چسبندگی بسیار عالی
- مقاومت در برابر سایش
- مقاومت مطلوب در برابر بنزین و باران های اسیدی
- بازتاب مناسب نور

فام	تعداد اجزاء	تاریخ انقضاء رنگ	بسته بندی
بر اساس سفارش	یک جزئی	۶ ماه	۲۰-۲۲۰ لیتری

آماده سازی سطوح

سطوح سیمانی و آجری	سطح را پاکسازی نموده و عاری از هرگونه آلودگی مانند روغن و ذراتی چون شن و گرد و غبار نمائید.
--------------------	---

آماده سازی رنگ

- ابتدا رنگ را کاملا هم زده تا کاملا یکنواخت شود.
- با استفاده از تینر مربوطه می توانید رنگ را تا رسیدن به ویسکوزیته مورد نظر رقیق نمائید.

کد تینر	Rtc.71.TR
سری رنگ	RTR71.

شرایط اعمال رنگ

هنگام بارندگی از رنگ آمیزی خودداری نمائید.

زاویه اسپری	قطر نازل	فشار سر نازل	
90°	6 mm	5-6 Bar	اسپری با هوا

دمای محیط	دمای رنگ	دمای سطح	حد اکثر رطوبت نسبی
10-40 (°C)	دمای سطح $\geq 4^{\circ}\text{C}$	نقطه شبنم $> 3^{\circ}\text{C}$ (10-45 °C)	<90%

خشک شدن عمقی	خشک شدن سطحی	
40 Min	20 min.	25°C

شرایط انبارداری

- این رنگ قابل اشتعال بوده و بایستی در ظروف دربسته و پلمپ شده و دور از آتش، مواد محترقه، حرارت و جریان برق قوی قرار گیرد.
- دمای انبار باید مابین ۱۰-۳۰ درجه سانتیگراد بوده و از تهویه مناسب برخوردار باشد.
- ظروف را دور از آب و رطوبت نگهداری نموده و در صورت باز نمودن درب ظرف، رنگ را در حداقل زمان ممکن مصرف نمائید.

نکات ایمنی و بهداشت

- از هر گونه تماس این رنگ با پوست، چشم، دهان و تنفس بخار حلال های آن خودداری نمائید.
- هنگام مصرف از دستکش، روپوش و ماسک مناسب استفاده نمائید.
- در صورت تماس این رنگ با چشم ویا ورود به دهان باید آن را با مقدار زیادی آب شستشو داده و سپس سریعاً به پزشک مراجعه نمائید.